

HELIFUEL ST SE

PVC Nitrile - Résistance basses températures

COLORIS : spirale PVC noir (intérieur et extérieur).



COMPOSITION :

Tuyau en PVC NITRILE résistant aux hydrocarbures.

Renforcé d'une spirale en PVC rigide.

Surface extérieure et intérieure lisses.

APPLICATIONS : Aspiration et refoulement

- *Hydrocarbures
- *huiles industrielles
- *fuel
- *biodiesel
- *huile diesel
- *Adblue
- *urée

TEMPERATURE D'EMPLOI : **-10° C** à **+ 60° C**

CODE : 12.510 INDUSTRIE



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	INT.	EXT.							
code	mm		BAR	BAR	mH2O	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.510.019	19	25,0	7	21	7	90	280	25	
12.510.025	25	31,4	7	21	6	110	350	25	
12.510.030	30	36,8	7	21	6	125	440	25	
12.510.032	32	39,0	7	21	6	130	460	25	
12.510.035	35	42,2	6	18	6	138	520	25	
12.510.038	38	46,8	6	18	6	155	570	25	
12.510.040	40	48,0	6	18	6	165	590	25	
12.510.045	45	53,0	5,5	17	6	195	670	25	
12.510.050	50	58,6	5	15	6	215	830	25	
12.510.055	55	64,2	5	15	6	225	880	25	
12.510.060	60	69,4	5	14	6	260	950	25	
12.510.063	63	72,6	4,5	14	6	275	1000	25	
12.510.070	70	79,8	4	12	6	310	1150	25	
12.510.075	75	85,0	4	12	5	335	1450	25	
12.510.080	80	90,2	4	12	5	350	1530	25	
12.510.090	90	100,6	4	12	5	415	1750	25	
12.510.100	100	111,0	3,5	10	5	450	2150	25	
12.510.110	110	121,4	3,5	10	4	500	2450	25	
12.510.120	120	132,0	3,5	10	4	620	2900	25	
12.510.125	125	137,6	3,5	10	4	660	3200	25	
12.510.150	150	164,2	2,5	7	3	750	4200	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.



31, rue Jean-Martin - 13005 Marseille (France)
04.91.92.66.34 (37 fax) - heliplast@heliplast.fr
www.heliplast.fr